

## CYZ Massa Acrílica

A **CYZ Massa Acrílica** é um revestimento monocomponente que permite a regularização de superfícies externas oferecendo um acabamento liso. Ideal para situações em que o objetivo é aplicar tinta acrílica.

Possui alta durabilidade e resistência, e proteção contra bactérias, bolores e manchas.

As superfícies indicadas para trabalhar são: paredes internas e externas com rebocos, blocos, fibrocimento, calfino com mais de 6 meses, gessos, madeiras de compensados e MDF, e telas de quadros ou artesanatos.

### QUALIDADE

A qualidade do revestimento é avaliada em cada produção, com testes de aplicação para análise da qualidade de aplicação e tempo de cura.

### USO

Aplicação	Desempenadeira de aço e rolo de textura.
Rendimento	1kg/m <sup>2</sup> /demão. Normalmente 2 demãos são suficientes, porém varia conforme a condição de regularidade do substrato.
Diluição	Revestimentos prontos para aplicação. Não se recomenda diluir com água. Caso seja necessário, dilua até o máximo de 4% em água.
Tempo de cura	Entre 20°C e 24°C, em área aberta, são 4 a 5 horas entre demãos, e cura final em 72 horas, para então executar a pintura.

### ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta com a CYZ Massa Acrílica:

1. Em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique.
2. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C e/ou com umidade relativa do ar superior a 80%.
3. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
4. Antes do período de cura previsto, que é de até 72 horas após a aplicação, pingos de chuva podem danificar o revestimento, provocar manchas e umedecer a parede.
5. Evite diluições, pois a CYZ Massa Acrílica é projetada para ser pronta para aplicação. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
6. Ao armazenar, mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor, de preferência em local coberto, fresco, seco, ventilado, e sem contato com o solo.
7. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.
8. O conhecimento técnico e prático do aplicador responsável é determinante na qualidade final do acabamento.

TRATAMENTOS RECOMENDADOS PARA SUPERFÍCIES DANIFICADAS

TIPO DE SUPERFÍCIE	TRATAMENTO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Baixa coesão</li> <li>Partículas soltas e/ou altamente absorvente</li> </ul>	Aplicar CYZ Fundo Preparador (1 demão), e CYZ Selador Acrílico.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Imperfeições profundas</li> </ul>	Corrigir com massa de reboco e/ou Hidrocapa.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reboco fraco</li> <li>Superfície caiada</li> </ul>	Remover o máximo possível e aplicar CYZ Selador Acrílico (1 demão).
<ul style="list-style-type: none"> <li>Algas</li> <li>Mofos</li> </ul>	Lavar com uma mistura de água com hipoclorito de sódio, enxaguar e secar.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Manchas de Gorduras</li> <li>Graxas</li> </ul>	Remover com uma solução de água e detergente, enxaguar e aguardar a secagem.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reboco Novo</li> </ul>	Aguardar cura e secagem, conforme orientação do fabricante do reboco. Normalmente pode chegar até 30 dias). Aplicar CYZ Selador Acrílico.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Superfícies com brilho</li> </ul>	Lixar bastante para criar porosidade na superfície e eliminar o pó com um pano umedecido em água. Aguardar secar. E aplicar CYZ Selador Acrílico (1 demão).
<ul style="list-style-type: none"> <li>Superfícies com umidade</li> </ul>	Identificar a origem da umidade e tratar o problema de maneira adequada antes de proceder com a pintura. Consulte um técnico da CYZ com o máximo de informações reunidas antes de proceder.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Repintura</li> </ul>	É preciso tratar todos os problemas com umidade, remover substratos comprometidos e lixar. Obrigatória aplicação do CYZ Fundo Preparador (1 demão).

VALIDADE E ARMAZENAGEM:

A CYZ Massa Acrílica possui validade de 6 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

COMPOSIÇÃO:

Resinas acrílicas, cargas minerais inertes e aditivos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

- [atendimento@cyz.ind.br](mailto:atendimento@cyz.ind.br)
- [www.cyz.ind.br](http://www.cyz.ind.br)
- (41)3024-4258