

Vedac Impermeabilizante Prático

Vedac é um impermeabilizante monocomponente em forma líquida que forma uma manta elástica e flexível após o seu processo de cura. Trabalha com pressão positiva no formato monocomponente, mas possui a possibilidade de tratamento infiltrações provenientes de pressão negativa em forma de argamassa polimérica.

É um produto totalmente atóxico, com resistência às intempéries e raios UV, que dispensa *primer*, possui praticidade de aplicação e manutenção. Sendo assim indicado para impermeabilizar lajes, paredes, telhados, cisternas, pisos e piscinas. Possui aderência em substratos de concreto, madeira, argila, metal, fibra de vidro e papel.

Disponível em linha nas cores branco, cinza e azul. Cores personalizadas são produzidas apenas sob demanda.

OUTRAS FUNÇÕES

- Em fusão com tela de poliéster, pode ser usado para tratamento de trincas e fissuras.
- É utilizado na formação de argamassa polimérica para tratamento de infiltrações provenientes de pressão negativa.

USO

Orientações para os tipos de impermeabilização	Pressão positiva (lajes, paredes, pisos e telhados)	Tratamento de trincas e fissuras	Pressão negativa (piscinas, cisternas e outras superfícies aterradas)
Aplicação	Aplicação simplificada com trincha, brocha, pincel, rolo ou máquina a frio, em demãos cruzadas.	Para tratamento de trincas, fissuras, encontro de substratos diferentes, e ângulos de 90°, deve ser aplicado em conjunto com tela poliéster. Recomenda-se o uso de pincel para esta etapa.	Para tratamento em superfícies onde será necessário o combate à infiltração por pressão negativa é indicada a aplicação de argamassa polimérica, que se forma através de mistura do Vedac com cimento e areia tratada proporção indicada pelo fabricante. Aplicar a argamassa com desempenadeira e colher. Para mais informações entre em contato com o nosso SAC.
Rendimento (em superfícies bem niveladas)	Entre 0,250kg/m ² e 0,350kg/m ² por demão. Em lajes o recomendável é aplicar de 3 a 5 demãos.		0,440kg/demão/m ² . Recomendável de 3 a 5 demãos.
Diluição	A primeira demão pode ser aplicada com até 20% de diluição para maior capilaridade ao substrato. As demais devem ser aplicadas sem diluição.		
Tempo de cura	Recomenda-se esperar 2 horas entre as demãos por precaução. Exposto ao ambiente ensolarado e ventilado o tempo de secagem entre demãos pode chegar a ser menor. A cura total em lajes expostas leva até 72 horas. Em reservatórios, lugares frios e úmidos o tempo médio poderá ser de 2 a 5 dias, podendo ser necessário o uso de ventilação e aquecimento artificial para o processo de cura.		

BOAS PRÁTICAS DE APLICAÇÃO

- A superfície deve estar firme, limpa e seca, completamente livre de fungos, oleosidade, poeira e gordura.
- A aplicação deve ser feita em demãos cruzadas.
- Em superfícies lisas, é necessário abrir a porosidade antes da aplicação.
- Em ambientes onde houver circulação de veículos ou grande tráfego de pessoas se faz necessária a aplicação de proteção mecânica sobre a superfície já impermeabilizada.
- A impermeabilização deve ser protegida da chuva até o prazo de cura total (72h).
- Para aplicação sobre concreto, é imprescindível respeitar a cura total do substrato.
- Evite aplicar em dias em que a temperatura estiver inferior a 12°.
- Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
- Realize teste de estanqueidade antes de declarar concluída a impermeabilização. Se houver vazamento, corrija com remoção do ponto danificado e nova aplicação no mesmo.
- Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto – Líquido de alta viscosidade.
- Densidade a 24°C - 1592Kg/Lt.
- Estanqueidade – 24h.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO:

- Validade: até 24 meses.
- Condições: embalagem lacrada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.
- Empilhamento máximo: 3 baldes.

COMPOSIÇÃO:

Resinas acrílicas modificadas, cargas inertes, pigmentos orgânicos e aditivos.

CONTATO:

- atendimento@cyz.ind.br
- www.cyz.ind.br
- +55 41 3024 4258