

# CYZ Cimento Queimado

CYZ Cimento Queimado é um revestimento acrílico que decora de maneira prática e eficiente, simulando o tradicional acabamento industrial de base cimentícia.

Possui aderência em substratos de alvenaria, gesso acartonado e concreto.

Personalizável em qualquer cor sob demanda, mas sempre há cores diferentes no estoque.

<b>Orientações</b>	Aplique somente em paredes e tetos
<b>Ferramentas</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Desempenadeira inox com borda redonda;</li><li>- Espátula;</li><li>- Lixa Massa grão 400;</li><li>- Fita Crepe;</li><li>- Pano;</li><li>- Lona ou papelão.</li></ul>
<b>Aplicação</b>	<p>Prepare a superfície, determine a ser decorada a fita crepe, proteja o ambiente com lona/papelão. Aplique a primeira demão e, após a massa estiver seca, realize o processo de lixamento.</p> <p>Após lixar, remova a poeira com um pano úmido. Aguarde secar por 1 hora e aplique a segunda demão. Aguarde 2 a 3 horas para secar.</p> <p>Passa a desempenadeira com força sobre o revestimento para chapear e destacar maior brilho.</p>
<b>Rendimento</b> (em superfícies bem niveladas)	<ul style="list-style-type: none"><li>- 2 a 3 demãos.</li><li>- 18L: 45m<sup>2</sup>/demão.</li><li>- 3,6L: 9m<sup>2</sup>/demão.</li></ul>
<b>Diluição</b>	Massa pronta para uso.
<b>Tempo de cura</b>	Entre 18C <sup>o</sup> e 30C <sup>o</sup> recomenda-se esperar de 2 a 4 horas entre as demãos. Exposto ao ambiente ensolarado e ventilado o tempo de secagem entre demãos pode chegar a ser menor. A cura total leva até 72 horas. Em

ambientes fechados, sem ventilação, o tempo pode ser maior.

## ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta com as tintas CYZ:

1. Pode haver leves diferenças no tom das cores a cada novo lote fabricado. Portanto, priorize pintura de uma parede sempre com um único lote.
2. Conforme as normas técnicas, em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique. Conheça os diferentes tratamentos de superfície sugeridos pela CYZ através do link: <https://cyz.ind.br/tratamentos-de-superficie-recomendados-antes-da-pintura/>.
3. Em superfícies lisas, é necessário abrir a porosidade antes da aplicação.
4. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C ou superiores a 40°C, com umidade relativa do ar superior a 80% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que está sendo pintada.
5. Em dias de temperatura elevada, ela seca mais rapidamente, e em temperaturas menores o efeito inversamente proporcional.
6. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
7. Antes do período de cura previsto, que é de até 72 horas após a aplicação, pingos de chuva podem danificar, provocar manchas e umedecer a parede.
8. Evite diluições fora do recomendado. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
9. Ao optar por diluir, utilize sempre a mesma proporção para evitar variações.
10. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Aspecto – massa.
- Densidade a 24°C – 1,38Kg/Lt.
- PH – 8 a 8,5

## **VALIDADE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO**

Validade de até 12 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

## **COMPOSIÇÃO**

Monômeros e polímeros de metacrilato de metila, cargas inertes, pigmentos orgânicos e aditivos.

## **CONTATO**

- [Cyz.ind.br/sac](http://Cyz.ind.br/sac)