

CYZ Massa PVA

A **CYZ Massa PVA** é um revestimento monocomponente que permite a regularização de superfícies externas oferecendo um acabamento liso. Ideal para situações em que o objetivo é aplicar tinta acrílica.

Possui alta durabilidade e resistência, e proteção contra bactérias, bolores e manchas.

As superfícies indicadas para trabalhar são: paredes internas e externas com rebocos, blocos, fibrocimento, calfino com mais de 6 meses, gessos, madeiras de compensados e MDF, e telas de quadros ou artesanatos.

QUALIDADE

A qualidade do revestimento é avaliada em cada produção, com testes de aplicação para análise da qualidade de aplicação e tempo de cura.

USO

Aplicação	Desempenadeira de aço e rolo de textura.
Rendimento	0,9 a 1,1kg/m ² /demão. Normalmente 2 demãos são suficientes, porém varia conforme a condição de regularidade do substrato.
Diluição	Revestimento pronto para aplicação. Caso seja necessário, dilua até o máximo de 4% em água.
Tempo de cura	Entre 20°C e 24°C, em área aberta, são 4 a 5 horas entre demãos, e cura final em 72 horas, para então executar a pintura.

ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta com a CYZ Massa PVA:

1. Em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique.
2. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C e/ou com umidade relativa do ar superior a 80%.
3. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
4. Antes do período de cura previsto, que é de até 72 horas após a aplicação, pingos de chuva podem danificar o revestimento, provocar manchas e umedecer a parede.
5. Evite diluições, pois a CYZ Massa PVA é projetada para ser pronta para aplicação. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
6. Ao armazenar, mantenha a embalagem fechada e fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor, de preferência em local coberto, fresco, seco, ventilado, e sem contato com o solo.
7. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.
8. O conhecimento técnico e prático do aplicador responsável é determinante na qualidade final do acabamento.

VALIDADE E ARMAZENAGEM

A CYZ Massa PVA possui validade de 6 meses no pacote e 12 meses no balde, em embalagem lacrada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, cargas minerais inertes e aditivos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

- Cyz.ind.br/sac