

CYZ Resimult

A **CYZ Resimult** é um impermeabilizante acrílico de alto desempenho que possui diversas aplicabilidades:

- Impermeabilização por pressão positiva de superfícies verticais e diagonais em até 45 graus de inclinação.
- Oferece acabamento brilhante.
- Confere longevidade à revestimentos coloridos de paredes, ao ser aplicada sobre eles.

Disponível em embalagens de: 18L e 3,6L.

Superfícies indicadas: revestimentos acrílicos (texturas, tintas, cimento queimado, etc.), alvenaria, madeira, telhados e concreto.

USO	Pode ser aplicada com rolo de lã sintética para tintas ou resinas, bem como com máquina <i>airless</i> .
Rendimento em superfícies bem reguladas.	<ul style="list-style-type: none">• Um balde de 18L rende até 270m² por demão.• Impermeabilização: recomendado 2 a 3 demãos.• Acabamento acetinado: 1 demão.• Semibrilho: 2 demãos.• Brilho máximo: 3 demãos.
Diluição	0% a 10%.
Tempo de cura	Em temperatura ambiente: <ul style="list-style-type: none">• Entre demãos: 1h a 3h.• Final: 12h.

ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis para trabalhar de maneira correta com CYZ Resimult:

1. Em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique.
2. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 15°C ou superiores a 40°C, com umidade superior a 80%

e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado.

3. **A versão transparente apresenta amarelamento após a cura, que fica evidente sobre superfícies brancas.**
4. **Não aplicar em pisos de tráfego de veículos ou alto tráfego de pessoas.**
5. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
6. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
7. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

Validade de 6 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

- cyz.ind.br/sac