

CYZ Texturas Hidrorrepelentes

As linha **CYZ Texturas Hidrorrepelentes** são um grupo de produtos formado por Grafiato, Grafstone, Textura Projetada, Projefina e Textura Rolada. Tratam-se de massas para criar diversos *efeitos decorativos* e tornar seu *lar mais bonito*.

Além de agirem como isolantes térmicos e possuírem alta durabilidade e resistência, são aliadas para auxiliar no combate à infiltrações e proteger a sua parede contra bactérias, bolores e manchas.

As superfícies indicadas para trabalhar com as CYZ Texturas Hidrorrepelentes são: paredes internas e externas com rebocos, blocos, fibrocimento, calfino com mais de 6 meses, gessos, madeiras de compensados e MDF, e telas de quadros ou artesanatos.

Os produtos da linha CYZ Texturas Hidrorrepelentes atendem aos requisitos da NBR 11702.

QUALIDADE

A qualidade final das CYZ Texturas Hidrorrepelentes depende dos seguintes processos:

Todos os lotes da CYZ passam por testes de controle de qualidade antes de serem disponibilizados para entrega. As novas cores são formuladas e são armazenadas amostras dos lotes produzidos para posterior conferência.

O conhecimento técnico e prático do aplicador, bem como o respeito a todas as orientações presentes nesse documento é determinante na qualidade final do acabamento.

Uso	Grafiato	Projetada Projefina	/ Textura Rolada
Aplicação	Usado em acabamentos riscados. Desempenadeira de aço e PVC e riscadeira.	Acabamento trabalhado com pistola, compressor de ar de no mínimo 10 pés, desenhadeira e, opcionalmente, querosene.	Simples de ser trabalhada com rolos especiais para texturas.
Rendimento em superfícies bem reguladas.	3,5 à 4kg/m².	2,5 à 4kg/m².	1,5 à 2kg/m².
Diluição	Revestimentos prontos para aplicação. Não se recomenda diluir com água, principalmente as coloridas, pois pode alterar a qualidade da cor na aplicação final. Exceto no Grafsone, caso seja necessário, dilua até o máximo de 4% em água sobre a quantidade de quilos de textura.		
Tempo de cura	Entre 20°C e 24°C ao toque 4 horas, final 72 horas. Mantenha a textura protegida durante este período. Não aplicar em temperatura inferior a 12°C ou superior a 40°C.		

ADVERTÊNCIAS

As advertências aqui listadas devem ser levadas como conhecimentos indispensáveis na execução da pintura:

- Conforme as normas técnicas, em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique. Conheça os diferentes tratamentos de superfície sugeridos pela CYZ através do link: <https://cyz.ind.br/tratamentos-de-superficie-recomendados-antes-da-pintura/>.
- As cores das texturas, assim como as tintas tradicionais, após aplicadas e curadas na parede, sofrem um processo natural de trabalho da cor. Isto significa que é recomendado que o serviço de pintura de uma construção seja feito sem interrupções, pois será notada diferença entre as cores aplicadas recentemente e aquelas já aplicadas algum tempo antes.

3. **Para aumentar em até 4 anos a durabilidade das cores fortes é recomendada a aplicação de duas demãos de CYZ RESIMULT após 72 horas (tempo de cura em condições normais) da aplicação do revestimento.**
4. Em superfícies com pó, gordura, mofo, sem coesão e/ou com partículas soltas, faça o devido tratamento antes de aplicar o produto. Sem o preparo correto, não aplique.
5. Não aplique em dias chuvosos, com ventos fortes, de temperatura abaixo de 12°C ou superiores a 40°C, com umidade superior a 80% e/ou com sol incidindo diretamente sobre a área que esta sendo aplicado.
6. Não utilize produtos molhados com água para realizar desenhos na textura projetada.
7. Durante a aplicação e a secagem, o ambiente deve permanecer ventilado.
8. Antes do período de cura previsto, que é de até 72 horas após a aplicação, pingos de chuva podem danificar o revestimento, provocar manchas e umedecer a parede.
9. Procure adquirir material sempre com margem de erro ou perda de 5% a 10% sobre a área à ser aplicada.
10. Evite diluições. Se achar necessário, entre em contato com o suporte técnico da CYZ em busca de orientações.
11. Em caso de contato com a pele ou os olhos, lave-os em água abundante. Se ingerido, não provoque vômito. Procure auxílio médico informando a composição do produto.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

As CYZ Texturas Hidrorrepelentes possuem validade de 6 meses, em embalagem fechada, armazenadas sem exposição a intenso calor, umidade ou contato com o solo.

COMPOSIÇÃO

Resinas acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos.

PARA MAIS INFORMAÇÕES:

- www.cyz.ind.br